

Produktinformation: Hartwachs-Öl^{High Solid} *Farbig*

Produktbeschreibung:

Transparentfarbiger, seidenmatter Holzanstrich, der auf einzigartige Art und Weise die Vorteile von natürlichen Ölen und Wachsen in einem Produkt verbindet. Eine mit Osmo Hartwachs-Öl *Farbig* behandelte Oberfläche ist schmutzunempfindlich, Wasser abweisend, abriebfest und griffsympathisch. Im Vergleich zu herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung sowie ein harmonischeres Streichbild erzielt. Die einfache Anwendung – ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab.

Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug gemäß EN 71.3).

Anwendungsbereiche:

Holz- und Korkfußböden, sowie Möbeloberflächen im Innenbereich.

Farbtöne:

Das Osmo Hartwachsöl *Farbig* ist in 8 Farbtönen erhältlich:

Nr. 3040 Weiß
Nr. 3071 Honig
Nr. 3072 Bernstein
Nr. 3073 Terra
Nr. 3074 Graphit
Nr. 3075 Schwarz
Nr. 3091 Silber
Nr. 3092 Gold

Gebindegrößen:

0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

Ergiebigkeit:

1l reicht bei 1 Anstrich für ca. 30 m²

Sie haben vergrautes, rissiges Holz, einen unbekannten Altanstrich, einen alten Osmo Anstrich, geschliffen/gehobeltes Holz, genutetes/gehobeltes oder sägeraues Holz und möchten wissen wie viel Sie Farbe Sie benötigen? Informationen zur individuellen Berechnung Ihres Verbrauches finden Sie auf unserer Homepage unter www.osmo.de.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zulässigen VOC-Gehalt von max. 500 g/l (Kat. A/i (2010)). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht (Dichte): 0,90-0,95 g/cm³

Viskosität: 25-38 s nach DIN 53211/4mm

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Produktinformation: Hartwachs-Öl^{High Solid} *Farbig*

Flammpunkt: $\geq 58^{\circ}\text{C}$ nach DIN 53213

Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20% Holzfeuchte). Osmo Hartwachs-Öl *Farbig* ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte openporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P120-150, Möbel P220-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Verarbeitung:

Transparent farbig: Mit festem Pinsel oder Osmo Mikrofaserrolle dünn in Holzmaserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Wird eine stärkere Farbintensität gewünscht, den Vorgang wiederholen (jedoch maximal 2 Anstriche).

Leicht farbiger Beizeffekt: Binnen 20 Minuten nach Auftrag mit einem Tuch oder weißem Pad in Holzmaserrichtung abwischen. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

Intensiv farbig: Hierfür empfehlen wir Osmo Dekorwachs.

Wichtig: Fußböden maximal 1x mit Hartwachs-Öl *Farbig* behandeln. Nach gründlicher Trocknung erfolgt ein Endanstrich mit dem farblosen Osmo Hartwachs-Öl.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit, daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trockenzeit:

Ca. 24 Stunden (bei Normklima, $23^{\circ}\text{C}/50\%$ rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt).

Mit einer unbenutzten, trockenen Mikrofaserrolle lassen sich etwaige Pinselspuren binnen 30 Minuten nach Auftrag verschleichen. Bei Korkoberflächen ist aufgrund der hohen Saugfähigkeit auf einen besonders dünnen Anstrich zu achten. Außerdem ist mit einer längeren Trockenzeit zu rechnen (mind. 24 Stunden).

Für dunkle und inhaltsstoffreiche Harthölzer (z.B. Wengé, Merbau, Jatoba...) empfehlen wir die Verwendung von Osmo Klarwachs. Probeanstrich empfohlen.

Achtung: Im Schrankinneren und Schubladen max. 1x dünn mit einem Lappen aufbringen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylat. Kann allergische Reaktionen

Produktinformation: Hartwachs-Öl^{High Solid} **Farbig**

hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

*Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand: 01/2010)*