

Produktinformation: Klarwachs transparent - seidenmatt

Produktbeschreibung:

Osmo Klarwachs ist ein transparenter, seidenmatter Holzanstrich, der auf einzigartige Art und Weise die Vorteile von natürlichen Ölen und Wachsen in einem Produkt verbindet. Osmo Klarwachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche. Einfache Anwendung – ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1C – keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3)

Anwendungsbereiche

Wand- und Deckenbekleidungen, Holzfußböden, Möbel und Kinderspielzeug. Wegen seiner wasserabweisenden Eigenschaften auch besonders gut geeignet für Holz in Feuchträumen (Küchen, Badezimmer, Schwimmbäder), wo es sich seit Jahrzehnten auf das Beste bewährt hat. Osmo Klarwachs ist insbesondere auch für die farblose Behandlung von inhaltsstoffreichen Harthölzern wie Meranti, Wengé, Merbau etc. geeignet.

Farbtöne

Nr. 1101 Farblos

Klarwachs ist für alle gängigen Holzarten und Holztöne geeignet.

Anzahl der Anstriche: 1 x Anstrich Möbel / 2 x Anstriche Fußböden

Gebindegrößen:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ergiebigkeit:

1l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m²

Sie haben vergrautes, rissiges Holz, einen unbekannten Altanstrich, einen alten Osmo Anstrich, geschliffen/gehobeltes Holz, genutetes/gehobeltes oder sägeraues Holz und möchten wissen wie viel Farbe Sie benötigen? Informationen zur individuellen Berechnung Ihres Verbrauchs finden Sie auf unserer Homepage unter www.osmo.de.

Inhaltsstoffe

Basis: natürliche pflanzliche Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs) Paraffine, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei).

VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt

Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht (Dichte 20°C): 0,83 – 0,87 g/c m³

Viskosität (23°C): 39-43 s DIN EN ISO 2431/3mm

Flammpunkt: über 60°C

Lagerfähigkeit

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 h bei Zimmertemperatur lagern.

Produktinformation: Klarwachs transparent - seidenmatt

Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20% Holzfeuchte). Osmo Klarwachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P120-150, Möbel P220- 240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien. Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen.

Verarbeitung

Osmo Klarwachs kann gestrichen, gewischt, getaucht oder in geschlossenen Anlagen gespritzt werden. Gleichmäßig mit Pinsel oder Tuch in Holzmaserrichtung auftragen.

1. Anstrich dünn aufbringen, ca. 30 Minuten trocknen lassen und allen Überschuss abwischen. Ungesättigte Stellen nachstreichen. 2. Anstrich dünn auftragen, ca. 30 Minuten trocknen lassen und allen Überschuss abwischen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit, daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen. Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt).

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei) oder Terpentinersatz.

Trockenzeit

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr).

Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Entsorgung

Verpackung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11.

GISCode: Ö60.

Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

(Stand: 01/2011)